3.3-2

CHRYSO® HD

Durcisseur de surface

Descriptif

CHRYSO® HD est un produit durcisseur de surface des bétons et mortiers.

CHRYSO® HD pénètre par imprégnation et agit selon deux modes d'action :
- renforcement de la structure cristalline, par formation de composés minéraux de grande dureté, après réaction avec les éléments basiques libres du matériau,
- augmentation de l'imperméabilisation, par pénétration d'une résine polymère dans les interstices libres du matériau.

CHRYSO® HD durcit les surfaces, évite la pénétration des tâches persistantes et protège contre les huiles et les graisses.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Densité : 1,07 ± 0,02
- Couleur : blanc laiteux
- pH : 11 ± 1
- Point de congélation : - 2° C

Conditionnement

Fûts de 215 L
Tonnelets de 60 L

Applications

Domaines d'application

- Sols industriels, caves, garages, parkings, terrasses, panneaux de parement, bétons désactivés.
- Tous matériaux béton, mortier, fibrociment.

Mode d'emploi

Consommation :
La consommation de **CHRYSO® HD** dépend de la porosité de la surface à traiter. Elle est en moyenne, pour une couche, de 1 litre pour 5 à 10 m^2.

CHRYSO® HD est prêt-à-l'emploi et s'applique au pinceau, au rouleau, au balai, avec pulvérisateur, en intérieur comme en extérieur.
CHRYSO® HD est un produit d'imprégnation. Son application doit être telle qu'il ne subsiste pas d'excédent en surface (flaques...), mais que le produit pénètre dans le support afin d'assurer le durcissement de la couche superficielle.
Si nécessaire, **CHRYSO® HD** peut être dilué à l'eau (10 à 20 %) de façon à favoriser sa pénétration.
Pour la protection des bétons, l'application doit être faite sur béton durci (minimum 7 jours d'âge). Lorsque l'état du matériau nécessite l'application d'une deuxième couche, cette dernière peut intervenir 30 min après la première, sous réserve que la température ambiante soit au moins égale à 10° C.

Précautions

L'application de **CHRYSO® HD** doit être faite sur surfaces débarrassées des parties friables, nettoyées, dégraissées et dépoussiérées.

L'application de **CHRYSO® HD** ne convient pas sur les matériaux bitumeux.

CHRYSO® HD doit être stocké à l'abri du gel.

Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

3.3-2

CHRYSO® HD

Durcisseur de surface

SECURITE

CHRYSO® HD est un produit « sans danger». Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé..

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 11/03

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001